



REFLECTIVA

Reflectiva BRONZE

Reflektierende Membran mit Reinaluminium auf einer Seite, für Dachböden — Rolle 40 m²

Reflektierende Membran mit nur einer Reinaluminiumseite, bestimmt für nicht beheizte Dachböden. Ihre Aufgabe ist der Schutz vor Hitze: Sie stoppt die Wärmestrahlung von der Dacheindeckung, bevor diese den Dachboden aufheizt.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Aufbau	Eine Seite aus Reinaluminium, die andere Seite Luftpolsterfolie aus Polyethylen	
Gesamtdicke	3 mm	EN 823
Flächenmasse	125 g/m²	EN 1849-2
Rollenabmessungen	1,20 m Breite × 33,33 m — 40 m²	EN 1848-2
Emissionsgrad	0,05	prEN 15976
Wasserdampfdiffusionswiderstand, S _d	140 m	EN ISO 12572
Wasserdichtheit	Klasse W	EN 1928
Brandverhalten	Klasse F	SR EN 13501-1+A1:2010

Die mechanischen Werte (Zugfestigkeit, Bruchdehnung, Weiterreißfestigkeit) werden für dieses Produkt nicht angegeben.

ANWENDUNGSBEREICHE

Nicht beheizte Dachböden — Schutz vor Hitze. Nicht vorgesehen für Aufbauten von bewohnten Dachgeschossen.

VERPACKUNG UND LAGERUNG

Rollen liegend, auf sauberer und ebener Fläche, vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit geschützt.

EINBAU

Zwingende Ausrichtung: Die Reinaluminiumseite wird nach oben, zur Dacheindeckung hin, montiert. Die Montage erfolgt zwischen den beiden Dachlatten des Daches, mit belüftetem Raum am First und an der Traufe.

S.C. ISOFLECT INSULATION S.R.L.

CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286

Șos. Caragea Vodă nr. 89A, Domnești, sat Țegheș, jud. Ilfov, Rumänien

Lager und Lieferungen

ELI Park 3, secțiunea S10, Str. Speranței 101, Buftea, Ilfov, Rumänien

+40 21 780 7585 · WhatsApp +40 790 644 051 · contact@isoflect.ro

Die angegebenen Werte stammen aus der Produktdokumentation von Isoflect Insulation und den zugehörigen Prüfberichten. Sie beziehen sich auf das Produkt, nicht auf den Aufbau, in den es eingebaut wird; die Systemleistung wird durch eine hygrothermische Berechnung für jeden Einzelfall ermittelt. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern — prüfen Sie stets die gültige Revision. Revision 4 · 13.09.2026