



REFLECTIVA

Reflectiva MULTISTRAT

Reflektierende Wärmedämmmembran mit Reinaluminium und expandiertem Polyethylen — Rolle 30 m²

Reflektierende Wärmedämmmembran, hergestellt durch Laminierung von drei Komponenten: Luftpolsterfolie, Reinaluminiumfilm und Folie aus expandiertem Polyethylen. In den System-10-Aufbauten wird sie zusammen mit Reflectiva Gold in zwei Lagen auf der Innenseite der Sparren montiert.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Aufbau	Luftpolsterfolie von 110 µm; auf der Kappe der Luftpolster ein Reinaluminiumfilm von 24 µm (7 µm Aluminium + 17 µm Laminierschicht); auf der gegenüberliegenden Seite eine Folie aus expandiertem Polyethylen	
Gesamtdicke	5 mm (±1)	EN 823
Flächenmasse	175 g/m²	EN 1850-2
Rollenabmessungen	1200 mm Breite × 25 m (±3 %) — 30 m²	EN 1848-2
Rollengewicht	5,25 kg	
Reflexionsgrad der Wärmestrahlung	95-97 %	
Emissionsgrad	0,05	prEN 15976
Wasserdampfdiffusionswiderstand, Sd	190 m	EN 13859-1
Wasserdichtheit	Klasse W1	EN 13859-1
Brandverhalten	Klasse F	SR EN 13501-1+A1:2010
Temperaturbereich im Einsatz	−40 ... +80 °C	
Haltbarkeitsdauer	24 Monate ab Lieferung	

ANWENDUNGSBEREICHE

Dachgeschosse und Dächer — die Pakete System 10 Medium, Medium +, Premium und Premium +; Wände und Decken im Innenbereich; Trennwände.

VERPACKUNG UND LAGERUNG

Rollen liegend, auf sauberer und ebener Fläche, vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit geschützt.

EINBAU

Wird in zwei Lagen auf der Innenseite der Sparren, zusammen mit Reflectiva Gold, und auf der Innenseite der Metallprofile vor der Beplankung mit Gipskarton montiert — mit dem Aluminium nach außen. Wird über der Dämmung zwischen den Sparren OSB montiert, kehrt sich die Ausrichtung um: Aluminium nach innen. Alle Stöße werden mit Isoflect Power Tape luftdicht versiegelt.

S.C. ISO FLECT INSULATION S.R.L.

CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286

Șos. Caragea Vodă nr. 89A, Domnești, sat Țegheș, jud. Ilfov, Rumänien

Lager und Lieferungen

ELI Park 3, secțiunea S10, Str. Speranței 101, Buftea, Ilfov, Rumänien

+40 21 780 7585 · WhatsApp +40 790 644 051 · contact@isoflect.ro

Die angegebenen Werte stammen aus der Produktdokumentation von Isoflect Insulation und den zugehörigen Prüfberichten. Sie beziehen sich auf das Produkt, nicht auf den Aufbau, in den es eingebaut wird; die Systemleistung wird durch eine hygrothermische Berechnung für jeden Einzelfall ermittelt. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern — prüfen Sie stets die gültige Revision. Revision 4 · 13.09.2026